

Placaj TEGO din lemn de plop - China

- ☞ executie din placaj de plop cu incleiere rezistenta la umiditate AW 100
- ☞ ambele fete acoperite cu film fenolic de culoare maro
- ☞ canturile sunt inchise cu vopsea impotriva umiditatii

- ☞ abateri maxime la lungime, latime: +/- 3 mm
- ☞ abateri maxime la grosime: +/- 0,9 mm
- ☞ idem dar la o placa: +/- 1,6 mm
- ☞ incadrare in vinclu: +/- 6 mm intre diagonale
- ☞ abateri maxime la liniaritate canturi : +/- 1 mm pe metru liniar
- ☞ rezistenta la curbare: mai mare sau egal cu 26 MPa
- ☞ rezistenta incleierii: mai mare sau egal cu 0,70 MPa

- ☞ 300-350 in cifre Taber rezistenta la uzura a fetelor
- ☞ 220g/mp film fenolic

- ☞ cca. 7 cicluri de cofrare, in cazul unei utilizari optime: canturile taiate se protejeaza impotriva umiditatii, depozitarea se face in spatii acoperite, se aplica pe suprafete ulei decofrol inainte de fiecare utilizare.

- ☞ tolerante maxime la grosime:
+/- 0.7 mm la 15 mm
+/- 0.9 mm la 18 mm
+/- 0.9 mm la 21 mm

- ☞ umiditate: 12% +/- 2%;
- ☞ greutate specifica: ~ 500 kg/mc;